

					新製品		新製品
		長鎖塩素化 パラフィン	長鎖塩素化 パラフィン	中鎖塩素化 パラフィン	長鎖塩素化パラフィン (C18-C20)	中鎖塩素化 パラフィン	長鎖塩素化パラフィン (C18-C20)
		CP-1050M	CP-1040	Plastoil K-50	Plastoil 50K	Plastoil K-45	Plastoil 44K
相当製品		トヨパラA50	トヨパラA40S	トヨパラ150	—	トヨパラ145	—
外観	目視	淡黄色粘調液体	淡黄色粘調液体	淡黄色粘調液体	淡黄色粘調液体	淡黄色粘調液体	淡黄色粘調液体
色相 (APHA)	ASTM D-1209-89	120 Max	200 Max	120 Max	120 Max	120 Max	120 Max
塩素 (%)	ASTM E-442	48~50.5	40~42	50 (中央値)	47-50	43.5 (中央値)	42-45
密度(25°C)	ASTM D-287	1.200~1.250	1.130~1.180	1.231~1.259	1.200 - 1,250	1.145 ~1.175	1.140 - 1.190
酸価(mgKOH/g)	JIS K2501	0.01 Max	0.10 Max	0.04 Max	0.1 Max	0.04 Max	0.1 Max
粘度 (POISE)	JIS K2283	4 - 7/80°C	20.00~35.00/25°C	9.5 - 13.5/25°C	10 - 16/25°C	1.30 - 1.75/25°C	2.0 - 3.5/25°C
動粘度mm ² /s) : 計算値	JIS K2283	323 - 543/80°C (計算値)	1,770~2,966/25°C (計算値)	772 - 1,072/25°C (計算値)	—	114 - 149/25°C (計算値)	—
動粘度mm ² /s) : 実測値 (単ロット)	JIS K2283	7,300/40°C (実測値)	—	276/40°C (実測値)	250-320 (メーカー測定値)	57.8/40°C (実測値)	70-120cSt/40°C (メーカー測定値)
SCCP含有率 (%)		MCCP/SCCPを含みません		1%未満	MCCP/SCCP非含有	1%未満	MCCP/SCCP非含有
在庫有無		国内在庫販売中			販売実績あり。日本では サンプルのみ。	国内在庫販売中	販売実績あり。日本では サンプルのみ。
代理店：アジアンスリー株式会社					Plastoil K-50のLCCP タイプ		Plastoil K-45のLCCP タイプ